

BLYHOLDIG	BLYREDUCERET	BLYFRI
<p>W5000/5006 Wieland Z33 CW614N/CuZn39Pb3 - Pb ca. 3 % - Spåntagning optimal - Rethed optimal</p>	<p>Wieland M57 CuZn42 - Pb <0,2 % - Spåntagning god - Varmpresning optimal</p>	<p>ECOBASS® Wieland SW1 CuZn21Si3P - Pb <0,1 % - Spåntagning god - Varmpresning optimal - Afzinkningsbestandig - Bestandig over for spændingskorrosion - Høj styrke</p>
<p>Wieland-PSR Wieland Z41/Wieland Z48 CW617N/CuZn40Pb2 - Pb max. 2,2 % - Spåntagning Z41 - Varmpresning Z48</p>		<p>ECOCAST® Wieland SW3 CuZn21Si3P - Pb <0,1 % - Flydeegenskaber gode - Høj styrke - egnet til fremstilling af kokille-, sand- og lavtrykstøbte dele.</p>
<p>Wieland Z45/Z46 CW602N/CuZn36Pb2As Afzinkningsbestandig - Pb max. 2,2 % - Spåntagning Z45 - Varmpresning Z46</p>	<p>Wieland M41 CuZn38As Afzinkningsbestandig - Pb <0,2% - Koldbearbejdning optimal</p>	